



Obiektowe wykładziny i płytki dywanowe do zastosowań o dużym natężeniu ruchu

- Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii
- Nie prują się i nie strzępią
- Niskie koszty montażu
- Antyelektrostatyczne
- Właściwości termiczne zachowujące ciepło
- Antypoślizgowe
- Niskie koszty konserwacji
- Właściwości zatrzymujące kurz
- Właściwości akustyczne redukujące hałas
- Spełniają kryteria odpowiednich testów trudnopalności

Dane techniczne

STRUKTURA WŁÓKIEN: 80% propylenu, 20% poliamidu
CIĘŻAR: 1020 g/m² (rulon), 4020 g/m² (płytki)
GRUBOŚĆ: 6,20 mm (rulon), 7,60 mm (płytki)

Właściwości



SZEROKOŚĆ RULONU: 2 metry i 4 metry
WYMIARY PŁYTKI: 50 cm x 50 cm (płytki posiadają bitumiczne spody)

Standardy System zarządzania jakością BS EN ISO 9001



TRWAŁOŚĆ KOLORU 6
ŚWIATŁO (BS EN ISO 105:B02): 4-5
POCIERANIE NA MOKRO (BS EN ISO 105:B01): 4-5
POCIERANIE NA SUCHO (BS EN ISO 105:X12):

Standardy
System zarządzania środowiskiem
BS EN ISO 14001



TRUDNOPALNOŚĆ (BS5287) Ocena Niski promień zwęglania
i oznaczanie wykładzin tekstylnych
badanych wg BS4790 (Badanie
gorącą metalową śrubką):

KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ Klasa 33

BS EN 13501:2002 Euroclass C_{fl}-s1 (rulon)
Euroclass B_{fl}-s1 (płytki)

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYELEKTROSTATYCZNE: Odpowiednie do stosowania
(BS6654, IBM/ICL) w pomieszczeniach komputerowych



Zalecany rozkład płytek

Montaż

Przed montażem płytki Supacord powinny zostać poddane klimatyzowaniu przez 24 godziny w przewidywanej temperaturze i wilgotności użytkowania. Płytki Supacord powinny się kłaść rotacyjnie zmieniając naprzemiennie kierunek płytek o 90°.

Montaż

Dokładne informacje dotyczące przygotowania podłoża i pełne zalecenia dot. montażu znajdują się w Polflor Sp. z o.o.

Konserwacja

W celu osiągnięcia pełnej długości cyklu życia produktu koniecznym jest wprowadzenie harmonogramu konserwacji od chwili montażu. Pełne zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji dostępne w Polflor Sp. z o.o.

Heckmondwike
Tradition for Innovation

Heckmondwike FB jest oddziałem National Floorcoverings Ltd.
Wellington Mills, Liversedge, West Yorkshire WF15 7FH

POLFLOR

Przedstawiciel na terenie Polski: Polflor Sp. z o.o.
Ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań Tel. 061-8203155, e-mail:
Polflor@polflor.com.pl

WAŻNE: z przyczyn technicznych, tak jak w przypadku wszystkich materiałów tekstylnych, nie jest możliwe dopasowanie odcieni z różnych partii. Zamówienia, których odcienie muszą być dopasowane powinny być składane w jednym terminie. Produkcja może wykazywać odchylenia w stosunku do wzornika. Heckmondwike FB zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedzenia.